Materiaal	Monster spaanplaat 170 x 120 mm **Spaanplaat**	Monster MDF 170 x 120 mm **MDF plaat**	Monster MDF buig 170 x 120 mm **Buig MDF plaat**	Monster Hardboard 170 x 120 mm **Hardboard plaat**	Monster Meranti 170 x 120 mm **Meranti multiplex**	Monster Berken 170 x 120 mm **Berken mix multiplex**	Monster Okoumé 170 x 120 mm **Okoumé garantie multiplex**	Monster Betonplex 170 x 120 mm **Betonplex**	Monster Underlayment 18mm 170 x 120 mm **Underlayment grenen multiplex**	Monster OSB 18mm 170 x 120 mm **OSB houtvlokken**	Monster Compact wit 170 x 120 mm **Compact kunststof plaat**
Toepassing	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen / buiten (12, 15, 18mm)	Binnen	Binnen / buiten	Binnen / buiten	Binnen / buiten (18mm)	Binnen	Binnen / buiten
Geschikt voor o.a.	• Tussenwanden • Uitvlakken van droge binnen-vloeren • Maken van meubels	• Houtbewerking met bovenvrees • Maken van meubels	• Houtbewerking met rondingen	• Uitvlakken van droge binnen-vloeren • Plaatdikte 6 mm met gaatjes is geschikt als bed-bodem	• Dikte 3.6, 5.5 en 9 mm alleen binnen • Dikte 12, 15 en 18 mm ook buiten (mits goed afgewerkt)	• Betimmering binnen • Maken van meubels	• Betimmering binnen en buiten (mits goed afgewerkt) • 10 jaar garantie op houtrot	• Betimmering binnen en buiten (mits goed afgewerkt)	• Dikte 10 mm voor de aftimmering van binnen wanden • Dikte 18 mm voor dragende onder-vloeren (met balk afstand van 60cm)	• Dikte 18 mm voor dragende onder-vloeren (met balk afstand van 40 cm), dakbeschot en aftimmering van binnenwanden	• Gevelbekleding, buitenzijde van dakkapellen, dak- en gootranden
Algemene tips	• Indien het plaatmateriaal in een vochtige ruimte wordt toegepast, altijd roestvrijstalen schroeven of spijkers gebruiken. Hiermee worden roestkringen voorkomen. • Zorg altijd voor voldoende ventilatieruimte achter de plaat indien u deze toepast voor gevelbekleding en/of bij gebruik in vochtige ruimtes. Dit voorkomt kromtrekken, schimmelvorming en houtrot. • Zaagservice: tegen geringe vergoeding wordt het plaatmateriaal op maat gezaagd (m.u.v. de compactplaat). • Voor een langere levensduur van multiplex platen adviseren wij u de kopse kant van de plaat rondom te bewerken met watervaste houtlijm, dit voorkomt het indringen van vocht. • Indien u plaatmateriaal buiten toepast, werk de plaat dan altijd rondom voldoende af met verf (meerdere lagen grondverf en hoog- en zijde glans). Dit voorkomt het indringen van vocht. • Bij houtverbindingen zoals spijkeren of schroeven ook altijd houtlijm toepassen. Dit verzorgd een betere verbinding.											